

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto	Corda entrançada multifilamento
Espessura	20 mm

PE 14 - Determinação de certas propriedades físicas e mecânicas de cordas

Provete		ktex		Kg/220m	
1		280		61.6	
Estatística					
Mínimo		280		61.6	
Média		280		61.6	
Máxima		280		61.6	
Desvio padrão					
Provete	Força máx. kN	Força máx. kgF	Alongamento máx. %	Alongamento máx. mm	
1	48.05	4901	36	593.6	
Diâmetro (mm):	20.51				
Passo (mm):					
Alongamento 50% MBL (%)	-----				
Estatística					
Mínimo	48.05	4901	36	593.6	
Média	48.05	4901	36	593.6	
Máxima	48.05	4901	36	593.6	
Desvio padrão	0.0	0.0	0.0	0.0	